

防錆プチエコ

bousei puti eco -2002-1500

防錆プチエコ

防錆プチ®が、新しくなりました。

防錆プチ®エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア (BioCor) とプチプチ®が一体となった新しい防錆プチ®です。アミンとニトライド[※]の含有がなく、植物由来の防錆成分を用い、人と地球にやさしいプチプチ®です。

バイオコア (BioCor) は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。環境や人体への影響に配慮した製品です。

金属、非金属に単一グレードで一定の防錆機能を発揮し、資材の使い分けの必要がありません。

【対応可能な素材】


鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム

※特定のアミン類やニトライドは、発がん性を引き起こす恐れがあり欧州では使用を禁止または規制されています。



性能

緩衝性能と防錆機能の W 効果!!




気化性防せい(錆)試験

2020年1月測定 JIS Z 1542:2015 6.3 気化性防せい試験方法に準拠

防錆プチ®エコと金属試験片(鋼材)を接触させずに高い湿度の中に置き、激しい結露を起こさせて行う性能テストです。

- <試験方法>
- ① 広口共栓瓶に、グリセリン溶液と資料(防錆プチ®エコ)を入れます。
 - ② 金属試験片保持ゴム栓で栓をし、恒温槽(温度 40±2℃)に入れます。
 - ③ 20時間後に金属試験片を結露させます。
 - ④ 3時間後、研磨面の錆発生の有無を判定します。

<試験結果> 防錆プチ®エコ有りの試験片は、研磨部分の錆の発生を認めず、防錆プチ®エコ無しの試験片は、研磨部分全体に渡って錆の発生を認めた。



銘柄	構造	色	原反幅(mm)	原反巻長(m)	粒径(mm)	粒高(mm)
d40L防錆バイオF (010870)	3層		1,200	42	Φ10	3.5

【使用および保管上のご注意】

- ・防錆性能はプチプチ®片面のみとなります。防錆面(薄褐色側)を内側にしてご使用ください。
- ・気化性防錆剤は、密封すると防錆効果が高まります。
- ・防錆性能は使用環境や条件によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品はバイオコアを使用しているため甘いにおいがあります。
- ・保護するものの材質により防錆効果は変化します。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

⚠ 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 ⚠ 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はお避けください。

■ 製造元

くまもともだち

川上産業株式会社

http://www.putiputi.co.jp/

プチプチ®、プチ®、くまもともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。

OFFICE/営業所

【東京本社営業所】〒102-0076 東京都千代田区五番町6番地2 ホームマートホライゾンビル4F	TEL:03-3288-3231 FAX:03-3288-3232
【名古屋本社営業所】〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目50番地	TEL:052-483-1031 FAX:052-483-3351
【札幌営業所】〒065-0041 北海道札幌市東区本町1条10丁目1-10	TEL:011-374-1980 FAX:011-374-1465
【仙台営業所】〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目3番43号 アクス原町ビル103	TEL:022-292-6261 FAX:022-292-6260
【北関東営業所】〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番50号 第3三高ビル2F	TEL:0480-53-9261 FAX:0480-53-9262
【高崎営業所】〒370-0886 群馬県高崎市下大島町615番地	TEL:027-340-2421 FAX:027-340-2420
【横浜営業所】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目11番11号長者町デュオビル3F	TEL:045-260-2981 FAX:045-260-2980
【松本出張所】〒390-0841 長野県松本市渚1丁目6番15号 カワセビル205	TEL:0263-28-4257 FAX:0263-28-4257
【静岡営業所】〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目3番10号 大成住宅ビル7F 704	TEL:054-205-3121 FAX:054-205-3120
【北陸営業所】〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目16番33号	TEL:076-222-8411 FAX:076-222-8421
【滋賀出張所】〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町560番地1号 洗心ビル301	TEL:0748-32-0292 FAX:0748-36-3930
【大阪営業所】〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番5号 本町サミットビル5F	TEL:06-6245-2851 FAX:06-6245-2850
【広島営業所】〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目4番22号 NKビル302	TEL:082-836-7431 FAX:082-836-7430
【福岡営業所】〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町上須恵1356番地1号	TEL:092-957-0031 FAX:092-957-0030

■ 販売元